

编号：QZCCXZ 002-2025

泉州市产品质量监督抽查实施细则

陶瓷砖

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样样品应为同一型号(货号)规格、同一批次产品。

每批次抽取样品数量见表 1。

表 1 抽取样品数量

| 尺寸 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
|-------------------|----------|----------|
| 长边长度<400mm | 不少于 50 块 | 不少于 20 块 |
| 400mm≤长边长度≤1000mm | 不少于 30 块 | 不少于 20 块 |
| 长边长度>1000mm | 不少于 25 块 | 不少于 20 块 |

注：抽样时，应整箱抽取，不拆原包装。抽取满足检验样品和备用样品数量的最小箱数的样品。

2 检验依据

表 2 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
|----|---|-------------------|
| 1 | 尺寸 | GB/T 3810.2-2016 |
| 2 | 吸水率 | GB/T 3810.3-2016 |
| 3 | 断裂模数 | GB/T 3810.4-2016 |
| 4 | 破坏强度 | GB/T 3810.4-2016 |
| 5 | 耐磨性 | GB/T 3810.6-2016 |
| 6 | 有釉砖抗釉裂性 | GB/T 3810.11-2016 |
| 7 | 抗化学腐蚀性 | GB/T 3810.13-2016 |
| 8 | 耐污染性 | GB/T 3810.14-2016 |
| 9 | 放射性核素 | GB 6566-2010 |
| 备注 | 1. 尺寸只测长度、宽度和厚度，执行 GB/T 4100-2015《陶瓷砖》标准时，厚度只包括该标准附录中的厚度项目，不包括该标准 7.3 条厚度项目。 2. 耐磨性仅适用于无釉地砖，执行 GB/T 37214-2018《陶瓷外墙砖通用技术要求》的产品不适用。 3. 抗化学腐蚀性只测耐家庭化学试剂和游泳池盐类； 4. 耐污染性仅适用于有釉陶瓷砖； | |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。
凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 4100-2015 陶瓷砖

GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量

GB/T 37214-2018 陶瓷外墙砖通用技术要求

JC/T 2195-2013 薄型陶瓷砖

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。